

6-жадвал

Қаттиқ бўлмаган қопламалар учун асфальтбетон қоришмалари	Асфальтбетонни ҳисобий ҳарорати қуйидагича бўлганда, эгилишдаги чўзилишга қаршилиги R_d , МПа			Асфальтбетонни ҳисобий ҳарорати қуйидагича бўлганда, эластиклик модули $E_{аб}$, МПа		
	10	20	30	10	20	30
Зич маркали:						
I	2,8/2,4	2,4/2,1	2,1/1,8	$15 \cdot 10^2$	$10 \cdot 10^2$	$7 \cdot 10^2$
II	2,2/1,9	2,0/1,7	1,7/1,4	$12 \cdot 10^2$	$8 \cdot 10^2$	$5 \cdot 10^2$
III	2,1/1,8	1,9/1,6	1,6/1,3	$9 \cdot 10^2$	$6 \cdot 10^2$	$4 \cdot 10^2$
Ғовакли	1,7/1,4	1,5/1,3	1,3/1,1	$9 \cdot 10^2$	$6 \cdot 10^2$	$4 \cdot 10^2$

- Изоҳ: 1. Кгк/см² га ўтказиш учун эгилишдаги чўзилишга қаршилиқ ва эластиклик модули қийматларини 10га кўпайтириш лозим.
2. Чизикдан олдин ҳисобий таянчнинг ғилдиракли оғирлиги бир из бўйича кўйилишини ўртача кунлик келтирилган сони 50 гача бўлганда, чизикдан кейин эса 50 дан ортиқ бўлган ҳолда асфальтбетонни эгилишдаги чўзилишга қаршилиқ қиймати кўрсатилган.
3. Асфальтбетонни ҳисобий ҳарорати деганда грунтли асосни кўтариш қобилияти жуда кичик бўлган йилнинг даврида қопламани энг юқори ҳарорати тушунилиши лозим. Қоплама ҳароратини кузатиш маълумотлари бўлмаганда - 30°C қабул қилиш рухсат этилади.

7-жадвал

Қаттиқ қоплама сунъий асоси учун бетон тури	Эгилишдаги чўзилишга мустаҳкамлик бўйича бетон синфи B_6	Эгилишдаги чўзилишга ҳисобий қаршилиқ, R_b , МПа	Эластиклик модули, E_6 , МПа
Керамзитобетон	1,6/20	1,2	$12 \cdot 10^3$
	2,0/25	1,5	$13 \cdot 10^3$
	2,4/30	1,8	$14 \cdot 10^3$
	2,8/35	2,1	$15 \cdot 10^3$
Майдазаррали(қумли)	1,6/20	1,2	$14 \cdot 10^3$
	2,0/25	1,5	$17 \cdot 10^3$
	2,4/30	1,8	$20 \cdot 10^3$
Шлакоблок	1,6/20	1,2	$9,5 \cdot 10^3$

Изоҳ: 1. Чизик олдида эгилишдаги мустаҳкамлик бўйича бетон синфи, чизикдан кейин – уега тегишли мустаҳкамликни вариация коэффиценти 0,135 бўлганда эгилишдаги чўзилишга мустаҳкамлик бўйича бетонда кўрсатилган.

2. Кгк/см² га ўтказиш учун эгилишдаги чўзилишга қаршилиқ ва эластиклик модули қийматларини 10га кўпайтириш лозим.