

**УДК 677.027.423.5**

**УЗЛУКСИЗ УСУЛДА АКТИВ БҮЁВЧИ МОДДАЛАР БИЛАН ТАБИЙ  
ТОЛАЛИ МАТОЛАРНИ ПАРДОЗЛАШ ЖАРАЁНИНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ**

М9-17 гурух магистранти Ф.Иброхимов  
Илмий раҳбар, т.ф.н., доц. М.Мирзахмедова

**Аннотация.** Мазкур мақолада узлуксиз усулда актив бүёвчи моддалар билан табиий толали матоларни пардозлаш жараёнини жадаллаштириши имкониятлари, ҳамда актив бүёвчи моддалардан самарали фойдаланиши, бўяш жараёнига таъсири этувчи омиллар ўрганилган.

**Калит сўзлар.** Тола, мато, бўяш, актив бишёвчи моддалар, бишяш жараёни, бентонитлар, жадаллаштириши, интенсификаторлар.

**Аннотация.** В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на процесс крашения волокнистых материалов активными красителями, а также эффективное использование активных красителей и интенсификация непрерывного крашения волокнистых материалов.

**Ключевые слова.** Волокно, ткань, крашение, активные красители, процесс крашения, бентониты, интенсификация, интенсификаторы.

**Annotation.** This article discusses the factors affecting the process of dyeing fibrous materials with active dyes, as well as the effective use of active dyes and the intensification of continuous dyeing of fibrous materials.

**Keywords.** Fiber, fabric, dyeing, active dyes, dyeing process, bentonites, intensification, intensifiers.

Бўяш жараёнини жадаллаштириш имкониятларини излаш билан биргаликда бўёвчи моддалардан фойдаланиш даражасини ошириш ва атроф муҳит ифлосланишини камайтириш масалалари ўта долзарбидир. Ушбу масалани ҳал этиш йўлларидан бири, бу толани фаол марказлари актив ҳолатда бўлишига йўналтирилган ҳолда ва турли тўқимачилик ёрдамчи материаллар таъсирида тўқимачилик материалларни диффузион ўтказувчанлиги мақсадли ўзгаришига ёрдам бериш учун толани фаоллаштиришdir.

Толали материалларга актив бўёвчи моддаларнинг ковалент боғланишининг муҳим омили, бу бўёвчи моддани тола ғоваги ичига диффузияниши ва тола ҳосил қилувчи полимернинг фаол марказларига сорбланиши учун мақбул шароит яратишидир.

Тўқимачилик материалларини бўяш жараёнини жадаллаштириш тола структурасини юмшатиш – уни физик, биологик ёки кимёвий усуллар билан фаоллаштириш ҳисобига амалга оширилади [1]. Ушбу таъсиrlар натижасида бўкиш ёки пластификациялаш ҳисобига, полимер макромолекулаларининг молекулалараро таъсиrlашувини қисман узиш йўли билан толага ўтиши ортади. Матонинг эксплуатацион хусусиятлари ёмонлашмаслиги учун ушбу таъсиrlар қайтар бўлиши лозим.


Узлукли усулга нисбатан узлуксиз бўяш жараёнида матоларни бўяш эритмаси билан қисқа вақт давомида таъсиrlашувида диффузион-адсорбцион жараёнлар самараси мураккаблашади ва камаяди.

Толаларни актив бўёвчи моддалар билан рационал бўяш жараёнини мураккаблашишига сабаб, бўёвчи модданинг бир қисми (10-30%) бўяш эритмасида ва сақлаш вақтида гидролизланишидир. Ушбу қисм матога сорбланиб рангни сифат кўрсаткичларини камайтиради, шунинг учун мукаммал ювиш жараёнини амалга ошириш талаб этилади.

Фаол бўёвчи моддалар билан бўяш жараёнини такомиллаштириш бўёвчи моддани сорблангандан қисми кўпайишига, гидролиз тезлигини камайишига, айниқса бўёвчи моддалар

ва бошқа ресурсларни иқтисод қилиш мақсадида бўёвчи модданинг боғланиш даражаси ортишига йўналтирилган бўлиши лозим.


Шунинг учун, Bezaktiv red S-max ва Остазин сариқ H5G бўёвчи моддалар билан толали матоларни бўяш шароитни аниқлаш мақсадида тажрибалар кучсиз кислотали ( $\text{pH}=4$ ), нейтрал ва ишқорий ( $\text{pH}=10,5$ ) мухитларда амалга оширилди. Олинган натижалар асосида мухит рН интенсивлигига таъсири қуидаги диаграммада келтирилган (расм 1). Бунда бўёвчи модданинг концентрацияси мато массасига нисбатан 3 % қилиб олинган.



**Расм 1. Бўяш эритмаси рН интенсивлигига таъсири**

Диаграммадан кўриниб турибдики, биз танлаб олган бўёвчи моддалар ишқорий мухитда юқори боғланиш даражасига эга.

Кейинги изланишлар ишқорий усулда амалга оширилди ва биринчи навбатда бўяш эритмасида бўёвчи модда концентрациясини унинг пахта толасига боғланганишига ва фойдаланиш даражасига таъсири ўрганиб чиқилди. Олинган натижалар 2 расмда келтирилган.



a) Bezaktiv red-S-max (DXTA) б) Остазин сариқ H5G (MXTA)

**Расм 2. Бўёвчи модда концентрациясини унинг толага боғланиш (1) ва фойдаланиш даражасига (2) таъсири**

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, Остазин сариқ H5G (MXTA) эритмадаги паст концентрацияда (1-2 г/л) Bezaktiv red S-max (DXTA) бўёвчи моддага нисбатан толага боғланиш даражаси юқори, лекин концентрация ошиши (3%дан 5% гача) билан дихлортриазин бўёвчи модда устун келади. Ранг интенсивлиги бўйича DXTA бўёвчи моддалар MXTA бўёвчи моддадан ўтади. Бўёвчи модда концентрациясининг ошиши билан унинг толага


боғланган миқдори ҳам ошиб бормоқда, лекин фойдаланиш даражасининг айниқса, Остазин сариқ H5G (МХТА) бўёвчи моддадан фойдаланиш даражаси ~2 марта, яъни 90% дан 40% гача пасайишига олиб келмоқда расм 2 (б). Бу натижалар асосида ваннадаги бўёвчи модда миқдори мато массасига нисбатан 3% деб олинди.

Адабиётдаги маълумотлар асосида табиий толаларни узлуксиз бўяш жараёнини жадаллаштириш учун кимёвий усул танланган [2]. Ип-газлама матосининг структурасини юмшатиш учун бентонитдан фойдаланилган.

Бентонитлар монтмориллонит табиатли бўлиб, умумий формуласи  $(\text{Ca}_{0.5}\text{Na})_{0.7}(\text{Al},\text{Mg},\text{Fe})_4(\text{SiAl})_8\text{O}_{20}(\text{OH})_n \cdot n\text{H}_2\text{O}$  бўлган, оқ ва табиий гилли минерал лойдир. Улар гидратация натижасида шишиш хусусиятига эга (14–16 марта). Чегаралangan маконда эркин шишиш учун сув иштирокида суюқликнинг кейинги оқиб киришига тўсқинлик қилувчи зич гель хосил бўлади. Унинг ушбу хусусияти, шунингдек, заҳарсизлиги ва кимёвий барқарорлиги ишлаб чиқариш саноатида, курилишда ва бошқа бир қанча соҳаларда бентонитни зарур деб хисобланишига сабаб бўлади.

Шунингдек, бентонит биологик фаол модда хисобланади, унинг озуқага ва ерни ўғитлашга қўшилиши ҳайвонларнинг сермаҳсуллигини ва қишлоқ хўжалиги хосилдорлигини оширади. Бундан ташқари, бентонитдан гидрокурилишда фильтрацияга карши курашишда фойдаланилади, у билан каналлар тўсиб қўйилади.

Жараённи жадаллаштиришда бўёвчи модданинг тола билан ковалент боғланиши (г/кг) ва ранг интенсивлигига (K/S) тўқимачилик ёрдамчи моддалар (ТЁМ) концентрациясининг таъсири ўрганиб чиқилди. Олинган натижалар 3 (а, б) расмда келтирилган.



1. Капролактам; 2. Бентонит

**Расм 3. ТЁМ концентрациясининг тола билан ковалент боғланиши (а) ва ранг интенсивлигига (б) таъсири**

Натижалардан кўриш мумкинки, тўқимачилик ёрдамчи моддалар толанинг структурасини бўшаштириб, бўёвчи модданинг фойдаланиш даражасини 6-7 г/кг миқдоригача оширади ёки 69% дан 90-94% гача, ранг интенсивлиги 1,5-2,6 марта гача оширади. Тўқимачилик ёрдамчи моддаларнинг 1-3 г/л миқдори ипакдаги бўёвчи модданинг боғланганлик даражасини 30-35% га оширади.

**Хуроса.** Танлаб олган бўёвчи моддалар ишқорий муҳитда юқори боғланиш даражасига эга бўлганлиги аниқланди. Ишқорий муҳитда бўёвчи модда концентрациясининг ошиши билан унинг толага боғланган миқдори ҳам ошиб бориши кузатилган.

Жараённи жадаллаштиришда бўёвчи модданинг тола билан ковалент боғланиши (г/кг) ва ранг интенсивлигига (K/S) тўқимачилик ёрдамчи моддалар (ТЁМ) концентрациясининг таъсири ўрганиб чиқилди.

#### Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- Улесова А.В. Исследование процесса колорирования натурального шелка, обработанного низкотемпературной плазмой//. Всеросс. науч. техн. конф. студ. и

- аспир. «Проблемы экономики и прогр. техн в текст. Легкой и полигр. пром–сть», С. Петербург,2006. –с.217.
2. Ходжаева С.О. Исследование возможности интенсификации крашения природных волокон (хлопок шелк) непрерывным способом, Маг. Дисс., 2017, 89 с.